

KERAAMILISTE PLAATIDE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

PLAADITAVA PINNA ETTEVALMISTAMINE

Toatemperatuur peaks paigaldamisel olema mitte alla 5°C ning mitte üle 25°C. Välistingimustes paigaldamise juures soovitame vältida plaatide paigaldamist väga suurte temperatuurikõikumiste juures ning tuuletõmbuses, sest siis kuivab segu liiga kiiresti. Plaaditav pind peab olema täiesti sile, kuiv, tolmuvaba ja krunditud spetsiaalsete vahenditega näiteks Ceresit CT-17 või Ceresit CN-94 (juhul, kui pind on halvema imavusvõimega).

PLAATIDE PAIGALDAMINE

Segu tuleb seinale või põrandale kanda ühtlase kihina segu tootja poolt soovitatud segukammiga. Ärge kandke paigaldussegu ette rohkem kui 1-2 m² jagu, kuna segu kuivamisel tekib segu pinnale kilejas kiht, mis takistab plaatide korralikku kinnitumist aluspinna külge. Juhul, kui need on olemas, jälgige plaadi tagaküljel näidatud paigaldussuuna nooli. Kontrollige, et kõik plaadid oleksid ühtlaselt segu sisse vajutatud ning moodustaksid ühtlase sileda pinna. Parema tulemuse saamiseks võiks plaatimisel kasutada elastsemaid paigaldussegusid, näiteks Ceresit CM-17 või CM-12. Samuti tuleb elastseid ja külmakindlaid segusid kindlasti kasutada niisketes ruumides ja välistingimustes.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage plaatide silumiseks metallist klotse, sest need võivad plaate kriimustada või lõhkuda.

Paranduste-kohenduste tegemise aeg on normaalsel temperatuuril ning tuuletõmbuseta ruumis paigaldatud plaatidel keskmiselt kuni 20 minutit alates hetkest, kui segu seinale kanti. Kõrge temperatuuri ning tuuletõmbuse puhul kuivab segu kiiremini ja paranduste tegemise aeg lüheneb.

TÄHELEPANU! Jälgige hoolikalt paigaldussegu tootja pakendil näidatud tööjuhendeid.

VUUKIDE TEGEMINE

Keraamilisi plaate ei tohi vuukima hakata varem kui 24 tundi peale paigaldamise lõpetamist. Enne vuukide tegemist tuleb plaatide pind puhastada korralikult mustusest ning segujääkidest, mis on jäänud sinna peale plaatide kinnitamist. Vuugisegu kantakse seinale horisontaalsete ning vertikaalsete liigutustega kuni vuugid on segu täis. Liigne segu eemaldatakse diagonaalsete tõmmetega. Vuugisegu tuleb kanda seinale kuni kõik vuugid on täidetud. Vuukide täitmiseks soovitame ilusama lõpptulemuse saamiseks kasutada elastseid ja määrdumis- ning veekindlaid, näiteks Ceresit CE-40 või CE-43 Aquastatic seeria, vuugitäiteid.

TÄHELEPANU! Jälgige hoolikalt vuugitäite tootja pakendil näidatud tööjuhendeid.

Plaatide pind tuleb puhastada hiljemalt tund pärast vuukide täitmise lõpetamist. Kasutades veega või õrnalt happelise (näiteks 5% äädikhappe lahus) puhastusvahendiga niisutatud švammi, eemaldage liigne segu plaatidelt ringikujuliste liigutustega. Pindade liigsest vuugisegust puhastamist on väga oluline alustada enne vuugisegu täielikku kuivamist. Kui vuugisegu on täielikult kuivanud, on teda plaatidelt väga raske kätte saada ja puhastamiseks kulub palju rohkem aega. Glasuurimata pinnaga plaatide puhul võib see spetsiaalseid vahendeid kasutamata osutada võimatuks.

TÄHELEPANU! Jälgige, et puhastamise käigus ei eemaldataks vuuke täitvat segu.

PLAATIDE PUHASTAMINE PÄRAST PAIGALDAMIST

Pärast vuugisegude kuivamist ja plaatimistöde lõppu tuleb kogu plaaditud pind kohe puhastada ja eemaldada plaatide pinnalt ja vuukidest kogu mustus. Plaatide puhastamiseks võiks kasutada selleks spetsiaalselt ette nähtud puhastusvahendeid, näiteks Lithofin FZ Intensive Cleaner. Vuukide puhastamiseks võiks kasutada näiteks puhastusvahendit Lithofin Grout Cleaner.

TÄHELEPANU! Jälgige hoolikalt puhastusvahendite tootja pakendil näidatud tööjuhendeid.

KERAAMILISTE PLAATIDE ENNETAV HOOLDUS

Pärast paigaldamist ja pindade hoolikat puhastamist võiks kogu keraamiliste plaatidega plaaditud pinna katta spetsiaalsete kaitsevahenditega, mis hoiavad ära rasvade ja mustuse sissebumise plaatidesse ja hõlbustavad igapäevast hooldust. Eriti vajalik on see glasuurimata täismassplaatide kasutamisel. Keraamiliste plaatide vuukide kaitsmiseks samal eesmärgil sobib kasutada vuugikaitsevahendeid, mis muudavad keraamilised plaadid, kivi ja vuugitäidise mustust- ning vetthülgavaks ja lihtsustavad pindade hooldust.

PIDEV HOOLDUS

Igapäevaselt kasutatavad puhastusvahendid võiksid olla samuti spetsiaalselt keraamiliste pindade puhastamiseks.

Täismass-põrandaplaadid ei vaja spetsiaalseid hooldusvahendeid. Üldjuhul piisab sooja vee ja tavalise, keraamiliste plaatide puhastamiseks mõeldud, kodukeemia kasutamisest. Tugevalt määrduvad pindadel võib lisaks pesumopile kasutada ka tugevamate plastikharjastega pesuharja.

Karedapinnaliste põrandaplaatide puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav kasutada vesinikkloriid- e. soolhappelahust. Sellise puhastusvahendi kasutamisel palume hoolega jälgida vahendi tootja kasutusjuhendeid.

Väga määrduvad põrandapindade pesuks on soovitatav kasutada spetsiaalset sooja vee või kuuma auru baasil töötavat puhastusmasinat.

Puhastusainete valikul tuleks vältida toonitud vedelseepe, vaha või õli sisaldavat kodukeemiat kuna need tekitavad plaatide pinnale kileja kihi, mida on keerulisem hiljem eemaldada ja mis võib muuta plaatide lib.kindluse omadusi.

Et tänapäevased keraamilised plaadid on vastupidavad enamikele keemilistele ainetele, võib neid vajadusel puhastada ka tugevatoimelisemate puhastusainete või betoonisegu eemaldajatega. Enne selliste puhastusainete kasutamist lugege puhastusvahendi tootjapoolset kasutusjuhendit ja veenduge, et kasutatav lahus **ei sisalda vesinikfluoriidhapet** - see aine võib kahjustada keraamilise plaadi pinda.

TÄHELEPANU! Kasutada ei tohi väga tugevaid puhastusvahendeid!

Väga happelised või leeliselised puhastusvahendid võivad rikkuda plaatide pealispinda ja/või kahjustada vuuke. Samuti ärge kasutage pindade pesemiseks abrasiivseid pesuvahendeid, mis võivad kriimustada plaatide pealispinda!

TÄHELEPANU! Jälgige hoolikalt puhastusvahendite tootja pakendil näidatud tööjuhendeid ja enne kasutamist testige toodet vähemnähtaval väiksemal pinnal, et veenduda toote sobivuses.