

Quicktech Systems -paigaldusjuhend

Quicktech-paigaldussüsteemi sobib kasutada Vetroarredo ja Vitrablok'i klaasplokkide paigaldamiseks.

Paigaldusmastiks nakkub enamuse ehitusmaterjalidega, näiteks metalliga, puiduga, betooniga, klaasiga või keraamiliste pindadega. Parkett, vaip- või tapeetkate tuleb enne klaasplokkide paigaldamist eemaldada.

Alus peab olema kuiv ja puhas.

Paigaldusmastiks ei nakku polüeteeni ega polüamiidiga.

Quicktech-paigaldussüsteem sobib klaasplokkide väikesemahuliste paigaldustöödele, maksimaalne maht ca. 4 m².



1. Veenduge, et sein ja põrand on teineteise suhtes 90-kraadise nurga all. Mõõtke profiilid vajadusel õigesse mõõtu (pikk profiil 1000 mm).



4. Paigaldage mastiksit ühele plokile korraga. Kui mastiksit paigaldatakse mitmele plokile korraga, võib mastiksile tekkida "nahk peale", mis põhjustab nakkumise halvenemist.



2. Paigaldage mastiksit kahe triibuna profiilile.



5. Asetage esimene klaasplokk nurka. Paigaldage mastiks vertikaalse profiili (185 mm) mõlemale poolele ja paigaldage esimene horisontaalrida oma kohale.



3. Paigaldage horisontaalsed ja vertikaalsed profiilid oma kohale. Kontrollige, kas profiilid on teineteise suhtes 90-kraadise nurga all.



6. Paigaldage horisontaalne profiil oma kohale nii, nagu on näidatud joonisel 3.



7. Jätkake paigaldamist jooniste 4, 5, ja 6 kohaselt viie (5) ploki kõrguseni ja veenduge, et klaasplokkid on korralikult oma kohal. Vajadusel võib plokkide ettevaatlikult liigutada ja neid kohale sobitada.



11. Vuukige põranda ja klaasplokkide vahelist ning seina ja klaasplokkide vahelist vuuki hallitusseene eest kaitsva sanitaarsilikoniga (näiteks Ceresit CS-25).



8. Laske seinal vähemalt 24 tundi kuivada. Seejärel võib paigaldamist jätkata jooniste 4, 5 ja 6 alusel.

Vuugiliim saavutab, sõltuvalt tingimustest, lõpliku tugevuse 1-3 nädalat pärast paigaldamist.



9. Paigaldage viimane plokk ja laske seinal vähemalt 24 tundi kuivada.



10. Klaasplokke võib vuukida keraamiliste plaatide vuukimis-segudega, (näiteks Ceresit CE-40). Järgige vuukimissegu valmistaja juhiseid.

